

**Produto**

**FUNDO PARA GALVANIZADOS**

**Classificação**

Norma ABNT 11702 de julho de 2010 da ABNT – Tipo 4.1.1.1

**Descrição**

Sua formulação é de alta qualidade e especialmente formulado para preparação de pinturas sobre metais galvanizados.

**Indicação**

Ideal para superfícies externas e internas de metais galvanizados.

## PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

**Peso específico**

1,270 a 1,300 g/cm<sup>3</sup>

**VOC ( compostos orgânicos voláteis, com exceção da água)**

360,0 g/L

**Sólidos por peso**

65 - 69 %

**Sólidos por volume**

55 - 60 %

**Ponto de Fulgor**

38°C

**Viscosidade**

75 - 80 UK

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Embalagem**

0,9 e 3,6 L.

**Acabamento**

Fosco

**Composição Química**

Resina Alquídica, cargas minerais, aditivos especiais e solventes alifáticos

**Validade**

Válido por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.

## DADOS DE APLICAÇÃO

**Preparação de superfície**

Conforme a norma NBR 13245, a superfície deve estar limpa, firme, seca e isenta de poeira, graxa, mofo ou sabão. Superfícies brilhantes devem ser lixadas até a perda de brilho. Não aplicar o produto sobre madeiras deterioradas e infectadas por fungos ou cupins. Raspe para remover partes soltas. Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície.  
Superfície com mofo: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem.

**Diluyente**

Aguarrás Dacar

**Método de diluição**

Pincel ou rolo de espuma – Diluir com 10 % com Aguarrás Dacar ( 011.999 )  
Pistola – Diluir até 30 % com Aguarrás Dacar ( 011.999 )

**Número de demãos**

1 demão, dependendo das condições da superfície pode ser necessário um número maior de demãos.

**Secagem**

5 a 6 horas ao toque; 12 a 16 horas entre demãos; 24 horas final.

**Rendimento**

até 70 m<sup>2</sup> /Galão 3,6L /demão. Variando de acordo com a diluição, rugosidade e absorção do substrato.

**Limpeza**

Limpe as ferramentas Aguarrás Dacar

### PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

- Galvanizados: Deve-se aplicar uma demão de Fundo para Galvanizados Dacar – 024.999. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Não deixar a superfície com Fundo Galvanizado sem acabamento por mais de uma semana .

### OBSERVAÇÕES GERAIS

- Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Em caso de inalação, retire a vítima da área contaminada. Em contato com a pele e olhos, lave com água e sabão em abundância por 15 min (mínimo). Se ingerido, não provoque vômito; chamar / encaminhar ao médico.
- Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C e umidade superior a 85%.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.
- Não diluir o produto com Thinner pois a aplicação pode perder brilho. Utilize sempre o Aguarás Dacar.
- Ao transportar a embalagem deve-se tomar cuidado para que a mesma fique em pé e coberta durante todo o percurso evitando o tombamento do produto.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Uma característica natural do esmalte sintético é a tendência de perda gradativa de brilho em ambientes externos e amarelecimento de tonalidades branca e gelo em superfícies internas, porém estas características não influenciam na resistência ou durabilidade da pintura.

### DESEMPENHO DO PRODUTO

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor

### CONTATOS

**Dacar Química do Brasil S/A**  
**R: Tavares Lyra, 2200. - São José dos Pinhais – PR - CEP: 83065-180**  
**Fone: (0xx41) 3382-3332 / Fax: (0xx41) 3382-3466**  
**dacar@dacar.ind.br**  
**Químico Responsável - Sérgio Françozi - CRQ-IX 09200428**

Revisado em

2/2/2014