


|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <h1>BOLETIM TÉCNICO</h1>   |  |
| <b>Produto</b>  | <b>AGUARRÁS DACAR</b>  |  |
| <b>Classificação</b>  | Conforme Norma NBR 11702 de julho de 2010 da ABNT – Tipo 4.7.1   |  |
| <b>Descrição</b>  | AGUARRÁS DACAR   |  |
| <b>Indicação</b>  | Utilizado para diluição de tinta a óleo, esmaltes, vernizes e complementos base solvente e limpeza de equipamentos.                                |  |
| <b>PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS</b>   |  |  |
| <b>Peso específico</b>  | 0,770 a 0,800 g/cm <sup>3</sup>  |  |
| <b>VOC ( compostos orgânicos voláteis, com exceção da água)</b>                   | 768 g/L  |  |
| <b>Sólidos por peso ( NBR 15315)</b>  | Não aplicado   |  |
| <b>Sólidos por volume</b>   | Não aplicado   |  |
| <b>Viscosidade</b>  | Não aplicado   |  |
| <b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b>   |  |  |
| <b>Embalagem</b>  | 0,9 e 5 L.   |  |
| <b>Acabamento</b>   | Não aplicado   |  |
| <b>Composição Química</b>   | Solvente alifático   |  |
| <b>Validade</b>   | Válido por 36 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. |  |
| <b>DADOS DE APLICAÇÃO</b>   |  |  |
| <b>Preparação de superfície</b>   | Não aplicado   |  |
| <b>Número de demãos</b>   | Não aplicado   |  |
| <b>Secagem ( NBR 15311)</b>   | Não aplicado   |  |
| <b>Rendimento</b>   | Não aplicado   |  |
| <b>Limpeza</b>  | Não aplicado   |  |

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

### Madeira

- Madeira Nova : Lixar a superfície para eliminação de farpas. Aplicar uma demão de Fundo Sintético Nivelador (222.999). Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Madeira (repintura): Lixar a superfície para eliminação de farpas e de pó.
- Madeira Resinosa: Lavar a madeira com Thinner, aguardar a secagem e repetir o processo. Aplicar uma demão de Fundo Sintético Nivelador (222.999). Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.

### Metais

- Ferro novo (sem ferrugem): Lixar e limpar a superfície com pano embebido em Aguarás Dacar. Aplicar uma demão de Fundo Zarcão Laranja Dacar – 004.999. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Ferro com ferrugem: Fazer a total remoção da ferrugem utilizando lixa ou escova de aço e limpar a superfície com pano embebido em Aguarás Dacar. Aplicar uma demão de Fundo Zarcão Laranja Dacar – 004.999. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Ferro (repintura): Lixar e limpar a superfície com pano embebido em Aguarás Dacar. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.
- Galvanizados: Deve-se aplicar uma demão de Fundo para Galvanizados Dacar – 024.999. Aguardar secagem e aplicar a tinta de acabamento.

## OBSERVAÇÕES GERAIS

- Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Em caso de inalação, retire a vítima da área contaminada. Em contato com a pele e olhos, lave com água e sabão em abundância por 15 min (mínimo). Se ingerido, não provoque vômito; chamar / encaminhar ao médico.
- Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C e umidade superior a 85%.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.
- Não diluir o produto com Thinner pois a aplicação pode perder brilho. Utilize sempre o Aguarás Dacar.
- Ao transportar a embalagem deve-se tomar cuidado para que a mesma fique em pé e coberta durante todo o percurso evitando o tombamento do produto.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Uma característica natural do esmalte sintético é a tendência de perda gradativa de brilho em ambientes externos e amarelecimento de tonalidades branca e gelo em superfícies internas, porém estas características não influenciam na resistência ou durabilidade da pintura.

## DESEMPENHO DO PRODUTO

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor

## CONTATOS

**Dacar Química do Brasil S/A**  
**R: Tavares Lyra, 2200. - São José dos Pinhais – PR - CEP: 83065-180**  
**Fone: (0xx41) 3382-3332 / Fax: (0xx41) 3382-3466**  
**dacar@dacar.ind.br**  
**Químico Responsável - Sérgio Françozi - CRQ-IX 09200428**

Revisado em

4/4/2014