

Produto	ACRILICO PISOS, QUADRAS E TELHADOS	
Classificação	Conforme ABNT NBR 11702 tipo 4.5.14	
Descrição	Oferece grande resistência aos rigores do sol e da chuva e à abrasão, além de ótimo rendimento, excelentes cobertura e acabamento. Fácil aplicação e rápida secagem, além de excelente aderência aos mais diferentes tipos de superfície.	
Indicação	Aplicação sobre superfícies internas e externas de pisos cimentados em quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer, demarcações de garagens, pisos comerciais e outras áreas de concreto rústico.	
PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS		
Peso específico	1,300 g/cm ³	
VOC (compostos orgânicos voláteis, com exceção da água)	25,0 g/L	
Sólidos por peso	51 - 55 %	
Sólidos por volume	38 - 38%	
Ponto de Fulgor	> 100°C	
Resistencia a abrasão úmida com pasta abrasiva (ABNT NBR 14940)	Minimo 200 ciclos	
Resistencia a Fungos (ABNT NBR 15987)	Resiste	
Viscosidade	95 - 100 UK	
INFORMAÇÕES TÉCNICAS		
Acabamento	Fosco	
Composição Química	Resina a base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, glicóis, tensoativos etoxilados e carboxilados, cargas inertes e água.	
Validade	Válido por 24 meses após a data de fabricação, mantendo a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor.	
DADOS DE APLICAÇÃO		
Preparação de superfície	<ul style="list-style-type: none"> • Raspe para remover partes soltas. Lixe para a eliminar o brilho, impurezas e para uniformizar a superfície. • Superfície com graxa ou gordura – Limpe com sabão ou detergente neutro. • Superfície com mofo – Limpe com uma solução de 1/1 de água sanitária com água potável. • Piso liso / antigo/ queimado – Lixar a superfície, aplicar uma solução de Acido Muriático na proporção 70: 30 com água limpa. Lavar com água e deixar a superfície secar por 72 horas. • Reboco fraco – Aguardar a secagem e cura. Aplicar uma demão de Fundo Preparador de paredes diluído na proporção 2:1 com Aguarás Dacar. 	
Diluyente	Água limpa	
Método de diluição	Pincel ou trincha – Diluir com 20% (para 1ª demão) e 10% a 15% para as demais.	
Número de demãos	2 a 3 demãos, dependendo das condições da superfície pode ser necessário um número maior de demãos.	
Secagem	1 hora ao toque; 4 horas entre demãos; 24 horas final.	
Rendimento ABNT NBR 14942	14 m ² /Galão 3,6 L /acabado.	

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C e umidade superior a 85%.
- Evitar retoques isolados após a secagem do produto.
- Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave toda a superfície com água imediatamente.
- Ao aplicar cores claras sobre superfícies de cor intensa, recomendamos utilizar uma demão previa de Selador Acrílico Pigmentado ou uma demão de Acrílico Fosco Branco para auxiliar na cobertura final.
- Superfícies com graxa ou gordura devem ser limpas com sabão ou detergente neutro. Em seguida, enxaguar com água e aguardar a secagem.
- Superfície com mofo deve ser limpa com uma solução de 1:1 de cloro e água limpa. Em seguida, enxaguar com água e aguardar a secagem.
- Superfícies com Gesso e Fibrocimento, aplicar 3 demãos de tinta e não lavar a superfície por 30 dias. Em chapas com desmoldantes deve-se aplicar uma demão de Fundo Sintético Nivelador, em seguida aplicar a tinta de acabamento.
- Imperfeições profundas na superfície deve-se corrigir com argamassa de cimento 1:3 (1 de Cimento para 3 de Areia), aguardando a total secagem e cura da superfície num prazo mínimo de 28 dias.
- Produto específico para aplicação em Pisos, seguindo corretamente as indicações descritas na embalagem.
- Ao transportar a embalagem deve-se tomar cuidado para que a mesma fique em pé e coberta durante todo o percurso evitando o tombamento do produto.

RECOMENDAÇÕES SOBRE USO E MANUSEIO

- Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.
- Em caso de inalação, retire a vítima da área contaminada. Em contato com a pele e olhos, lave com água e sabão em abundância por 15 min (mínimo). Se ingerido, não provoque vômito; chamar / encaminhar ao médico.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

DESPENHO DO PRODUTO

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimento e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor

CONTATOS

Dacar Química do Brasil S/A
R: Tavares Lyra, 4600. - São José dos Pinhais – PR - CEP: 83065-180
Fone: (0xx41) 3382-3332 / Fax: (0xx41) 3382-3466
dacar@dacar.comind.br
Químico Responsável - Sérgio Françozi - CRQ-IX 09200428

Revisado em

03/03/2022