



BOLETIM TÉCNICO



CIMENTO QUEIMADO

Dacar Cimento Queimado foi desenvolvido com a inspiração industrial moderna, deixando o ambiente contemporâneo e rústico. Esse produto pode ser aplicado tanto em superfícies internas como externas, como reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente.

Indicação: Indicada para paredes internas e externas de alvenaria.

Principais atributos: Alto poder de enximento.
Facil aplicação.
Resiste ao tempo.

Embalagens: 5,8 Kg
Cores: Cromo, Cinza Elefante, Cinza Claro e Azul Mar

Classificação Normativa: Este produto está classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT

Tipo	Descrição	Função
4.6.1	Textura de Graos Finos Interior e exterior	Proporciona acabamento de efeitos em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.

Desempenho Normativo

	Valores da Norma	Este Produto
Teor de sólidos de acordo com a ABNT NBR 15315	Mínimo 70%	72%
Absorção de água de massa niveladora de acordo com a ABNT NBR 15303	Absorção máxima 18%	10 - 12 %
Teor de compostos orgânicos voláteis (VOC) de acordo com a ABNT NBR 16388.	< 50 g/L	20 30 g/L

Informações Técnicas

Composição Química.	Emulsão Acrílica Modificada, Aditivos, Pigmentos, Cargas Minerais, Quartzo, coalescentes, biocidas não metálicos e Água	
Densidade (peso específico)	1,34 – 1,40 g / cm ³	
Sólidos por peso	70,0 - 75,0 %	
Sólidos por volume	35 – 38%	
pH (ASTM E70)	8,0 – 9,5	

Prazo de validade Embalagem fechada e sem uso, 24 meses.

Secagem 30 minutos; 1 hora; 4 horas final.

Diluição Pronto para uso.

Número de demãos 2 a 3 demãos, dependendo das condições da superfície pode ser necessário um número maior de demãos.

Rendimento 5,8 Kg / 20 – 30 m²

Independente da superfície, recomendamos conforme Norma NBR 13245 de 02/95 onde qualquer superfície deverá estar limpa, seca, isenta de partículas soltas e completamente livre de gordura, resto de pintura velha, pó, brilho, etc.

Reboco Novo. Aguarde a cura e secagem por no mínimo de 28 dias, lixe e elimine o pó. Aplique Selador Acrílico Pigmentado Dacar.

Reboco fraco, caiação e partes soltas *Limpe com sabão ou detergente neutro. Enxague e aguarde a secagem. Raspe a superfície até a remoção de partes soltas. Aplique uma demão de Fundo Preparador de Paredes Base Água diluído de 10% à 100%.*

Superfície com graxa ou gordura *Limpe com sabão ou detergente neutro. Enxague e aguarde a secagem.*

Parede com fungos ou bolor. Limpe a superfície com uma solução de 1:1 de água sanitária e água limpa. Em seguida, enxague com água e aguardar a secagem.

Superfície com brilho *Lixe até retirar o brilho. Elimine o pó existente. Limpe com pano umedecido com água e aguarde a secagem.*

Superfície com umidade Identifique a origem e trate de maneira adequada.

Recomendações para uso e manuseio.

- Misture bem o produto antes da diluição até sua completa homogeneização. Dica: utilize uma ferramenta com formato de régua.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas abaixo de 10°C e umidade superior a 85%.
- Até 30 dias após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, a superfície deve ser lavada.

imediatamente de forma uniforme, com água corrente limpa e em abundância.

- Ao aplicar o produto em áreas externas recomendamos aplicar Resina Acrílica Impermeabilizante ou hidrofugante para proteger o efeito.
- Em dias mais frios e úmidos o efeito necessita de um tempo maior para secagem.
- Para uma cobertura perfeita e uniforme da superfície, dependendo das condições de porosidade, uniformidade, textura, contrastes e cor, poderão ser necessário maior número de demãos.
- Não aplicar em pisos.
- A superfície poderá ser lavada após a pintura somente após 30 dias de aplicação (tempo de cura completa da tinta).

Cuidados Importantes.

- Manter a embalagem fora do alcance de crianças e animais.
- Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado.
- Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.
- Em caso de inalação, retire a vítima da área contaminada.
- Em contato com a pele e olhos, lave com água e sabão em abundância por 15 min (mínimo).
- Se ingerido, não provoque vômito; chamar / encaminhar ao médico.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

Desempenho do Produto.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor.

Contatos

Dacar Química do Brasil S/A

R: Tavares Lyra, 4600. - São José dos Pinhais – PR - CEP: 83065-180

Fone: (0xx41) 3382-3332 / Fax: (0xx41) 3382-3466

qualidade@dacar.com.br
